

TANIM

İki bileşenli, kendiliğinden yayılan (self levelling), bitüm modifiyeli poliüretan esaslı derz dolgu ve su yalıtımı mastiğidir. Bina ve zemin derzlerinde kullanılır. Araç trafiğine dayanımlıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Uygulaması çok kolay bir malzemedir.
- Su ve gaz geçirmezdir.
- Kimyasallara ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- Betona mükemmel yapışır.
- Çekmeye neden olmaz.
- Solvent içermez.

TİPİK UYGULAMALAR

- Dilatasyon bantlarının betona yapıştırılmasında,
- Beton, taş, mermer gibi her türlü malzemenin onarımı ve yapıştırılmasında,
- Fayans, granit gibi malzemelerin parlak yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

TÜKETİM

Beton yüzeyine, işçiliğine ve dilatasyon bandı ölçüsüne bağlı olarak iki kat istenildiğinde 1,00 kg/m dir.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

Yüzey Hazırlıkları

Uygulama yüzeyi kuru ve her türlü toz, kir, zayıf ve gevşek parçacıklar, çimento harcı kalıntıları, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır. Beton alt zemin sağlam olmalı ve yeterli basınç dayanımına (en az 25N/mm²) ve çekme dayanımına (en az 1,5N/mm²) sahip olmalıdır. Tinerle inceltilemez.

Karışımın Hazırlanması

Ürün iki bileşenli olup, karışımın kap ömrü dikkate alınarak tüketilecek miktarda karıştırılması tavsiye edilir. Fazla karışımlar kap ömrü bittikten sonra kullanılamaz hale gelecektir. A bileşenine B bileşeni eklendikten sonra düşük devirli elektrikli karıştırıcı ile 2-3 dakika (300 devir/dakika) homojen bir renk elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.

UYGULAMA

Karıştırırken ve uygularken cildinizin ve gözlerinizin etkilenmesini önlemek için lastik eldiven ve gözlük kullanın. Ürün içerisine herhangi bir yabancı madde veya su eklemeyiniz. Ürün aşırı sıcak havalarda karıştırıldığında hemen sertleşeceğinden karışımın tüketilebilecek miktarda yapılması gerekmektedir. Sıcaklığın +5°C'nin altında olması halinde uygulama yapılmamalıdır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, 5°C ile 25°C arasındaki sıcaklıklarda minimum 12 ay saklanabilir.

ÖNLEMLER

Uygulama esnasında yanıcı, parlayıcı ve parlayıcı ürünlerden uzak durulmalıdır. Sigara içilmemelidir. Uygulama alanının sürekli havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Uygulama sırasında gözlük, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Gözle teması halinde bol su ile iyice yıkayın. Detaylı bilgi için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu isteyiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır. Ürünün profesyonel kullanıcılar tarafından teknik bilgiler bölümündeki veriler dikkate alınarak tüketilmesi gerekmektedir.

AMBALAJLAMA

A Komp. : 8 kg

B Komp.: 4kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

PROPERTIES	VALUES	STANDARTS
Color	Gray	-
Density	1,80 kg/lt	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20°C
Mix ratio	3:1	-
Solid Content	100%	-
Adhesion to Concrete	>4 (N/mm ²)	ASTM D4541
Adhesion to Steel	>3,5 (N/mm ²)	-
Full Strength	7 days	-



+32 484 11 30 05
+90 216 446 47 62



Prinses paolalaan 99,
3630 Maasmechelen



info@phurex.com
turkey@phurex.com

CE	
2404 KYR KİMYA YAPI İNŞAAT MALZ. İML. PAZ. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. Adres: İstasyon Mah. Yarış çıkılmaz sok. İstim İşmerkezi No:1/147 TUZLA/İSTANBUL 23	
2404-CPR-BK1047 DOP NO: KYR-15 EN 1504-2:2004 Phurex PuSeal 35 2K	
Yüzey koruma mamulleri, Kaplama Uygulaması (C)/2.2 Surface protection systems Principle 2(MC) 2.2 Coatings	
Su buharı geçirgenliği (Water-vapour transmission properties)	Sınıf I Class I
Kapiler su emme ve Su geçirgenliği (Liquid water permeability)	0,004 kg/m2.h0,5
Çekip koparma deneyi ile yapışma (Bond strength by pull-off)	
Yangına tepki (Reaction to fire)	E
Tehlikeli Maddeler (chemicals dangerous to the environment and health)	Madde 5.4 uygun. Complies with 5.4

The technical data and application methods given above are presented as a result of the tests and applications carried out within the company. Considering that the conditions of the products may vary depending on the ground, weather conditions and humidity during application, detailed examination and purpose-oriented applications should be decided by authorized persons after the examination in order to understand whether they will meet the special requirements and purposes before each application. Correct application of our products is entirely your responsibility and liability. We will provide products of continuity and consistent quality within the scope of our general sales and delivery conditions. Users are responsible for complying with local laws and obtaining permits from environmental and necessary authorities. The new edition of the technical data sheet supersedes the previous edition. Ask for the current edition from your authorized sales representative.



+32 484 11 30 05
+90 216 446 47 62



Prinses paolalaan 99,
3630 Maasmechelen



info@phurex.com
turkey@phurex.com